

CARBON NANOTUBE-DISPERSED POLAR ORGANIC SOLVENT

Publication number: JP2005154630

Publication date: 2005-06-16

Inventor: SAKAKIBARA YOICHI; TOKUMOTO MADOKA; ROZHIN OLEKSIY; KATAURA HIROMICHI

Applicant: NAT INST OF ADV IND & TECHNOL

Classification:

- international: C01B31/02; C08K13/04; C08L39/06; C01B31/00; C08K13/00; C08L39/00; (IPC1-7): C08L39/06; C01B31/02; C08K13/04

- european:

Application number: JP20030397082 20031127

Priority number(s): JP20030397082 20031127

[View INPADOC patent family](#)

[Report a data error here](#)

☐

☐

Abstract of **JP2005154630**

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a solvent in which aggregation of carbon nanotubes, which becomes a problem on application to a polymer-based nanocomposite, is eliminated and the carbon nanotubes are uniformly dispersed.

☐ **SOLUTION:** A carbon nanotube-dispersed solution is composed of a carbon nanotube, an amide-based polar organic solvent, a nonionic surfactant and a polyvinylpyrrolidone (PVP) and the amide-based polar organic solvent is preferably N-methylpyrrolidone (NMP) and the nonionic surfactant is preferably a polyoxyethylene-based surfactant. Ultrasonic treatment is carried out in order to disperse the carbon nanotubes.

COPYRIGHT: (C)2005,JPO&NCIP

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2005-154630

(P2005-154630A)

(43) 公開日 平成17年6月16日(2005.6.16)

(51) Int. Cl.⁷

F I

テーマコード (参考)

C08L 39/06

C08L 39/06

4G146

C01B 31/02

C01B 31/02

1O1F

4J002

C08K 13/04

C08K 13/04

審査請求 未請求 請求項の数 14 O L (全 11 頁)

(21) 出願番号

特願2003-397082 (P2003-397082)

(22) 出願日

平成15年11月27日(2003.11.27)

(71) 出願人 301021533

独立行政法人産業技術総合研究所
東京都千代田区霞が関1-3-1

(72) 発明者 榊原 陽一

茨城県つくば市東1-1-1 独立行政法人産業技術総合研究所つくばセンター内

(72) 発明者 徳本 圓

茨城県つくば市東1-1-1 独立行政法人産業技術総合研究所つくばセンター内

(72) 発明者 ロジン オレクシー

茨城県つくば市東1-1-1 独立行政法人産業技術総合研究所つくばセンター内

(72) 発明者 片浦 弘道

東京都八王子市みなみ野1-11-4-506

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 カーボンナノチューブ分散極性有機溶媒

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 ポリマー系ナノコンポジットなどへの応用に際して問題となるカーボンナノチューブの凝集をなくし、均一に分散した溶媒を提供すること。

【解決手段】 カーボンナノチューブ、アミド系極性有機溶媒、非イオン性界面活性剤及びポリビニルピロリドン(PVP)からなるカーボンナノチューブ分散溶液であって、アミド系極性有機溶媒がN-メチルピロリドン(NMP)であり、非イオン性界面活性剤がポリオキシエチレン系界面活性剤である。カーボンナノチューブを分散するには、超音波処理を行う。

【選択図】 なし

【特許請求の範囲】**【請求項1】**

カーボンナノチューブ、アミド系極性有機溶媒、非イオン性界面活性剤及びポリビニルピロリドン（PVP）からなるカーボンナノチューブ分散溶液。

【請求項2】

アミド系極性有機溶媒がN-メチルピロリドン（NMP）であることを特徴とする請求項1に記載のカーボンナノチューブ分散溶液。

【請求項3】

非イオン性界面活性剤がポリオキシエチレン系界面活性剤であることを特徴とする請求項1又は2に記載のカーボンナノチューブ分散溶液。

【請求項4】

非イオン性界面活性剤の添加量が0.005～5%であることを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載のカーボンナノチューブ分散溶液。

【請求項5】

ポリビニルピロリドン（PVP）の添加量が0.1～10%であることを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載のカーボンナノチューブ分散溶液。

【請求項6】

ポリビニルピロリドン（PVP）の分子量が2万～500万であることを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載のカーボンナノチューブ分散溶液。

【請求項7】

カーボンナノチューブが単層カーボンナノチューブ（SWNT）であることを特徴とする請求項1ないし6のいずれかに記載のカーボンナノチューブ分散溶液。

【請求項8】

カーボンナノチューブとして、保留粒子径0.1～3.0 μ mのフィルター処理によって微細なカーボンナノチューブのみを含むことを特徴とする請求項1ないし7のいずれかに記載のカーボンナノチューブ分散溶液。

【請求項9】

ポリマー系ナノコンポジットにおけるカーボンナノチューブの均一分散のために使用される請求項1ないし8のいずれかに記載のカーボンナノチューブ分散溶液。

【請求項10】

光散乱性が減少していることを特徴とする請求項1ないし9のいずれかに記載のカーボンナノチューブ分散溶液。

【請求項11】

アミド系極性有機溶媒及び非イオン系界面活性剤混合溶液に、超音波処理を行いながらカーボンナノチューブを混合分散し、次いでポリビニルピロリドン（PVP）を混合することを特徴とするカーボンナノチューブ分散溶液の製造方法。

【請求項12】

アミド系極性有機溶媒及び非イオン系界面活性剤混合溶液に、超音波処理を行いながらカーボンナノチューブを混合分散し、次いでポリビニルピロリドン（PVP）を混合した後、保留粒子径0.1～3.0 μ mのフィルター処理することによって微細なカーボンナノチューブのみを含む溶液とすることを特徴とするカーボンナノチューブ分散溶液の製造方法。

【請求項13】

アミド系極性有機溶媒、非イオン系界面活性剤混合溶液及びポリビニルピロリドン（PVP）混合溶液に、超音波処理を行いながらカーボンナノチューブを混合分散することを特徴とするカーボンナノチューブ分散溶液の製造方法。

【請求項14】

アミド系極性有機溶媒、非イオン系界面活性剤混合溶液及びポリビニルピロリドン（PVP）混合溶液に、超音波処理を行いながらカーボンナノチューブを混合した後、保留粒子

径0.1～3.0 μm のフィルター処理することによって微細なカーボンナノチューブの
みを含む溶液とすることを特徴とするカーボンナノチューブ分散溶液の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、アミド系有機溶媒に非イオン性界面活性剤及びポリビニルピロリドン（PVP）からなるカーボンナノチューブ分散溶液及びその製造方法に関する。特に、カーボンナノチューブをポリマー系ナノコンポジットなどの各種用途への応用を可能にするためのカーボンナノチューブ分散有機溶媒及びその製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

近年発見されたカーボンナノチューブは直径1 μm 以下の太さのチューブ状材料であり、理想的なものとしては炭素六角網目の面がチューブの軸に平行な管を形成し、さらにこの管が多重になることもある。このカーボンナノチューブは炭素ででき六角網目の数や、チューブの太さによって異なる性質を有し、将来の機械的及び機能的材料として期待されている。

【0003】

カーボンナノチューブを用いてこのような機械的及び機能的材料を製造する際には、カーボンナノチューブが均一に分散された溶媒を用いることが有益である。例えば、カーボンナノチューブが均一に分散された溶媒にポリマーを溶かすことによってカーボンナノチューブがポリマーマトリックスに均一に分散したナノコンポジットを製造することができる。また、カーボンナノチューブが均一に分散された溶媒の有する低い散乱性を利用して光学機器として用いることができる。さらに分散液の精製によってトランジスタ等の電子装置、電子放出装置や二次電池を製造する際にも利用される。例えば、炭素微粒子を用いたエミッタの形成方法としては、炭素微粒子を溶媒に分散した懸濁液を作成し、キャスト、スクリーン印刷、インクジェットなどの印刷技術を用いて基板となる支持部材上に懸濁液のパターンを形成した後、溶媒を乾燥して所望の形状を得ている。

【0004】

一般に、カーボンナノチューブ分散用の溶媒としては、水溶性溶媒や有機溶媒あるいはそれらの混合溶媒が利用できることが知られている。例えば、水、酸性溶液、アルカリ性溶液、アルコール、エーテル、石油エーテル、ベンゼン、酢酸エチル、クロロホルム、イソプロピルアルコール、エタノール、アセトン、トルエン等が使用できる旨開示されている（下記、特許文献1参照）。

【0005】

しかしながら、未だ、十分にカーボンナノチューブを溶媒に分散する方法は確立されていない。これはカーボンナノチューブ相互の凝集力（ファンデルワールス力）によって、束状及び縄状になってしまうためである。また、カーボンナノチューブの原子レベルでの滑らかな表面が溶媒に対する親和性を低下する要因となっている。したがって、カーボンナノチューブの特異で有用な性質にもかかわらず、これを均一に分散したポリマー系ナノコンポジットなどを製造することは極めて困難であり、カーボンナノチューブの各種用途への応用を事実上困難にしている。

【0006】

これまでに、カーボンナノチューブの溶媒に対する分散性を改善するために様々な試みがなされているが、必ずしも十分な効果を得ていない。

【0007】

まず、超音波をかけながらカーボンナノチューブをアセトン中に分散させる方法（下記、特許文献2参照）が提案されている。しかし、超音波を照射している間は分散できても照射が終了するとカーボンナノチューブの凝集が始まり、カーボンナノチューブの濃度が高くなると凝集してしまうということが起きてしまう。

【0008】

次に、界面活性剤を用いることも提案されている。界面活性剤としては、非イオン系界面活性剤であるTergitol(商標)NP7を用いて超音波処理することが提案されているが、カーボンナノチューブの配合量を増加させると、カーボンナノチューブが凝集してしまい、均一な分散が得られない旨報告されている。(下記非特許文献1参照)
()また、単層ナノチューブを陰イオン性界面活性剤SDS水溶液中で超音波処理することにより、カーボンナノチューブ表面の疎水性と界面活性剤の疎水部を吸着させ、外側に親水部を形成して水溶液中に分散することも報告されているが(下記非特許文献2参照)、水溶性溶媒であるため、例えば、ポリマー系ナノコンポジットに応用する際、適用できる高分子は水溶性高分子に限られてしまい、応用範囲に限界がある。同様に、界面活性剤の代わりに水溶性高分子PVPの疎水部分をカーボンナノチューブの表面につける方法も提案されているが、やはり水溶性高分子であって応用範囲は限られている(下記非特許文献3参照)。

【特許文献1】特開2000-72422号公報

【特許文献2】特開2000-86219号公報

【非特許文献1】S. Cui et al. Carbon 41, 2003, 797-809

【非特許文献2】Michael J. O'Connell et al. SCIENCE VOL297 26 July 2002, 593-596

【非特許文献3】Michael J. O'Connell et al. CHEMICAL PHYSICS LETTERS, 13 July 2001, 264-271

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

カーボンナノチューブを均一に分散した溶媒を用いると、カーボンナノチューブの特異な性質を利用して多様な用途へ応用が可能であるが、カーボンナノチューブ相互の凝集力、及び表面の親和力の低さから、均一に分散した溶媒を得ることは困難となっている。特に、ポリマー系ナノコンポジットなどへの応用に際しては、ポリマーの溶媒として多用されている極性有機溶媒へのカーボンナノチューブの分散が極めて有用であるにもかかわらず、これまでに、このような極性有機溶媒に効果的に分散させることには成功していない。

【0010】

したがって、本発明の目的は、ポリマー溶媒として有用な極性有機溶媒にカーボンナノチューブを有効に分散させることができる方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0011】

本発明は、非イオン性界面活性剤のカーボンナノチューブに対する分散剤としての機能に着目しつつ、非イオン性界面活性剤、アミド系極性有機溶媒、特に、NMP(Nメチルピロリドン)及びポリビニルピロリドンからなる混合溶媒が、優れた分散剤としての機能を発揮することを見出したものである。

【0012】

この際、カーボンナノチューブを分散するには、超音波処理をする必要がある。超音波処理は、非イオン性界面活性剤及びアミド系極性有機溶媒にカーボンナノチューブを分散する際に適用し、その後ポリビニルピロリドン(PVP)を混合してもよいし、又は非イオン性界面活性剤、アミド系極性有機溶媒、及びポリビニルピロリドン(PVP)の混合溶媒を作製した後、カーボンナノチューブを分散する際に適用してもよい。

【0013】

ポリビニルピロリドン(PVP)は、カーボンナノチューブの表面に吸着し、カーボンナノチューブを包み込むラッピング効果を有する。したがって、アミド系極性有機溶媒及び非イオン性界面活性剤に均一に分散したカーボンナノチューブの再凝集を防止する

働きがあるものと考えられる。

【0014】

これによって、カーボンナノチューブを利用したポリマー系ナノコンポジットの製造に極めて有利な方法が提供でき、また、光散乱の低減を利用した光学機器への応用等も可能となる。

本発明は、具体的には、次の構成からなる。

(1) カーボンナノチューブ、アミド系極性有機溶媒、非イオン性界面活性剤及びポリビニルピロリドン(PVP)からなるカーボンナノチューブ分散溶液。

(2) アミド系極性有機溶媒がN-メチルピロリドン(NMP)であることを特徴とする上記(1)に記載のカーボンナノチューブ分散溶液。

(3) 非イオン性界面活性剤がポリオキシエチレン系界面活性剤であることを特徴とする上記(1)又は(2)に記載のカーボンナノチューブ分散溶液。

(4) 非イオン性界面活性剤の添加量が0.005~5%であることを特徴とする上記(1)ないし(3)のいずれかに記載のカーボンナノチューブ分散溶液。

(5) ポリビニルピロリドン(PVP)の添加量が0.1~10%であることを特徴とする上記(1)ないし(4)のいずれかに記載のカーボンナノチューブ分散溶液。

(6) ポリビニルピロリドン(PVP)の分子量が、2万~500万であることを特徴とする上記(1)ないし(5)のいずれかに記載のカーボンナノチューブ分散溶液。

(7) カーボンナノチューブが単層カーボンナノチューブ(SWNT)であることを特徴とする上記(1)ないし(6)のいずれかに記載のカーボンナノチューブ分散溶液。

(8) カーボンナノチューブとして、保留粒子径0.1~3.0 μ mのフィルター処理によって微細なカーボンナノチューブのみを含むことを特徴とする上記(1)ないし(7)のいずれかに記載のカーボンナノチューブ分散溶液。

(9) ポリマー系ナノコンポジットにおけるカーボンナノチューブの均一分散のために使用される上記(1)ないし(8)のいずれかに記載のカーボンナノチューブ分散溶液。

(10) 光散乱性が減少していることを特徴とする上記(1)ないし(9)のいずれかに記載のカーボンナノチューブ分散溶液。

(11) アミド系極性有機溶媒及び非イオン系界面活性剤混合溶液に、超音波処理を行いながらカーボンナノチューブを混合分散し、次いでポリビニルピロリドン(PPVP)を混合することを特徴とするカーボンナノチューブ分散溶液の製造方法。

(12) アミド系極性有機溶媒及び非イオン系界面活性剤混合溶液に、超音波処理を行いながらカーボンナノチューブを混合分散し、次いでポリビニルピロリドン(PPVP)を混合した後、保留粒子径0.1~3.0 μ mのフィルター処理することによって微細なカーボンナノチューブのみを含む溶液とすることを特徴とするカーボンナノチューブ分散溶液の製造方法。

(13) アミド系極性有機溶媒、非イオン系界面活性剤混合溶液及びポリビニルピロリドン混合溶液に、超音波処理を行いながらカーボンナノチューブを混合分散することを特徴とするカーボンナノチューブ分散溶液の製造方法。

(14) アミド系極性有機溶媒、非イオン系界面活性剤混合溶液及びポリビニルピロリドン混合溶液に、超音波処理を行いながらカーボンナノチューブを混合した後、保留粒子径0.1~3.0 μ mのフィルター処理することによって微細なカーボンナノチューブのみを含む溶液とすることを特徴とするカーボンナノチューブ分散溶液の製造方法。

【0015】

本発明で用いられるアミド系極性有機溶媒としては、具体的には、ジメチルホルムアミド(DMF)、ジエチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド(DMAc)、N-メチルピロリドン(NMP)などのいずれも用いることができるが、特に好ましくは、N-メチルピロリドン(NMP)を用いるとよい。これらは、多くの有機物(低級炭化水素を除く)、無機物、極性ガスおよび高分子、特に、ポリアミド、ポリイミド、ポリエステル、ポリウレタン、アクリル樹脂をとくことができる。したがって、カーボンナノチューブをこれらの溶媒に均一に分散することができれば、その分散液にこれらの高分子材料をとく

すことによってカーボンナノチューブが均一に分散したポリマー系ナノコンポジットを得ることができる。

【0016】

本発明で用いられる非イオン性界面活性剤としては、ポリオキシエチレン系、多価アルコールと脂肪酸エステル系、この両者を併せ持つ系のいずれであってもよいが、特に好ましくは、ポリオキシエチレン系のものが用いられる。ポリオキシエチレン系界面活性剤の例としては、脂肪酸のポリオキシエチレン・エーテル、高級アルコールのポリオキシエチレン・エーテル、アルキル・フェノール・ポリオキシエチレン・エーテル、ソルビタン・エステルのポリオキシエチレン・エーテル、ヒマシ油のポリオキシエチレン・エーテル、ポリオキシ・プロピレンのポリオキシエチレン・エーテル、脂肪酸のアルキロールアマイドなどがある。多価アルコールと脂肪酸エステル系界面活性剤の例としては、モノグリセライト型界面活性剤、ソルビトール型界面活性剤、ソルタビン型界面活性剤、シュガーエステル型界面活性剤などがある。

【0017】

これら非イオン性界面活性剤の添加量は、カーボンナノチューブの配合量、配合するアミド系極性有機溶媒の種類によって適宜定めることができるが、一般には、0.005～10%であれば、カーボンナノチューブの十分な分散効果を得ることができる。0.005%以下であると、カーボンナノチューブに対する界面活性剤の量が不足するために、一部のナノチューブは凝集して沈殿物が生じてしまう。また、10%以上であると、界面活性剤分子の溶媒中での分子回転が困難になるために、疎水性のナノチューブ表面に十分な量の界面活性剤の疎水部が吸着することが出来なくなり、微細なナノチューブの分散には不都合である。また、カーボンナノチューブの配合量を0.005～0.05%にした場合、非イオン性界面活性剤の配合量は、0.01～5%がよい。

【0018】

本発明で用いられるカーボンナノチューブには、多層のもの（マルチウォール・カーボンナノチューブ、「MWNT」と呼ばれる）から単層のもの（シングルウォール・カーボンナノチューブ、「SWNT」と呼ばれる）まで、それぞれ目的に応じて使うことができる。本発明においては、好ましくは、シングルウォール・カーボンナノチューブが用いられる。用いるSWNTの製造方法としては、特に制限されるものではなく、触媒を用いる熱分解法（気相成長法と類似の方法）、アーク放電法、レーザー蒸発法、及びHiPco法（High-pressure carbon monoxide process）等、従来公知のいずれの製造方法を採用しても構わない。

【0019】

以下に、レーザー蒸着法により、本発明に好適なシングルウォール・カーボンナノチューブを作成する手法について例示する。原料として、グラファイトパウダーと、ニッケルおよびコバルト微粉末混合ロッドを用意した。この混合ロッドを665hPa（500Torr）のアルゴン雰囲気下、電気炉により1,250℃に加熱し、そこに350mJ/PulseのNd:YAGレーザーの第二高調波パルス照射し、炭素と金属微粒子を蒸発させることにより、シングルウォール・カーボンナノチューブを作製した。

【0020】

以上の作製方法は、あくまで典型例であり、金属の種類、ガスの種類、電気炉の温度、レーザーの波長等を変更しても差し支えない。また、レーザー蒸着法以外の作製法、例えば、HiPco法、CVD法、アーク放電法、一酸化炭素の熱分解法、微細な空孔中に有機分子を挿入して熱分解するテンプレート法、フラーレン・金属共蒸着法等、他の手法によって作製されたシングルウォールナノチューブを使用しても差し支えない。また、カーボンナノチューブの配合量は、使用目的によっても異なるが、分散性が得られる限り特に限定されるものではない。SWNTを用いて、NMP及びポリオキシエチレン系の界面活性剤の混合溶液に分散した場合、最大0.05%まで分散することができる。特に好ましくは、0.005から0.05%までがよい。

【0021】

本発明で使用される超音波は、20kHz、150W及び28kHz、140Wを用い、約1時間処理することによって良好な分散効果を得ることができたが、本発明の超音波の条件はこれに限定されるものではない。配合されるカーボンナノチューブの量、アミド系極性有機溶媒の種類等によって、適宜、定めることが可能である。

【0022】

本発明で用いられるポリビニルピロリドン(PVP)の配合量は、カーボンナノチューブの配合量によって適宜定めることができるが、好ましくは分散溶媒中0.1~10%配合するとよい。ポリビニルピロリドンは、カーボンナノチューブの表面に吸着し、カーボンナノチューブを包むいわゆるラッピング効果を有することが知られている。本発明では、ポリビニルピロリドンのこのようなラッピング効果を利用して、アミド系極性有機溶媒及び非イオン性界面活性剤に均一に分散したカーボンナノチューブの再凝集を防止することができる。カーボンナノチューブの配合量に対してポリビニルピロリドンの配合量が低すぎると、十分なラッピング効果が得られず、ナノチューブ同士の再凝集が起きてしまう。

【0023】

本発明で用いられるポリビニルピロリドン(PVP)の分子量は特に限定されるものではなく、一般には2万~500万であれば、十分な再凝集防止効果を得ることができるが、好ましくは20万~200万がよい。ナノチューブの分子量が非常に大きいため、分子量が小さすぎるとPVPが十分にナノチューブをラッピングすることができない。また、分子量が大きすぎると溶媒中におけるPVPの分子運動が低下し、十分にナノチューブをラッピングすることができない。

【0024】

本発明で使用されるフィルターは、ガラス繊維フィルター、メンブランフィルターなどが用いられる。その際、フィルターの保留粒子径は、目的に応じて適宜定めることができる。保留粒子径とは、JIS 3801で規定された硫酸バリウムなどを自然ろ過したときの漏洩粒子径により求めたものであるが、実質的には、フィルターの平均孔径に相当する。例えば、光散乱の低減を利用した光学機器に应用する場合、フィルターの保留粒子径は小さいほどよいが、一般には保留粒子径0.1~3.0 μ mのものを用いることができる。

【発明の効果】

【0025】

本発明にしたがって、カーボンナノチューブを非イオン性界面活性剤、アミド系極性有機溶媒、及びポリビニルピロリドンからなる混合溶液に、超音波を照射しつつ溶解させると、カーボンナノチューブが均一に分散した分散溶媒が得ることができる。これに対して、以下の実施例に示されるように、界面活性剤を添加しないと、NMP溶液を用いてもカーボンナノチューブは凝集してしまい均一に分散することはできない。また、本発明以外の極性溶媒と界面活性剤の混合溶液を用いても、カーボンナノチューブは凝集してしまい有効に分散させることは困難である。

【0026】

このように、本発明は、アミド系極性有機溶媒、非イオン系界面活性剤及びポリビニルピロリドンの混合溶液を用いることによって、カーボンナノチューブが凝集せずに均一に分散することができ、カーボンナノチューブ材料の様々な分野への応用が可能となる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0027】

以下の実施例に示されるように、単層カーボンナノチューブ0.005~0.05%を、ポリオキシエチレン系界面活性剤0.01~5%を添加したNMP溶液に超音波を照射しながら分散させ、さらにポリビニルピロリドンを0.1~10%混合するか、又はポリピロリドンと混合した後超音波を照射することによって、カーボンナノチューブの分散性に極めて優れた極性有機溶媒を得ることができる。

【実施例】

【0028】

HiPco法(高圧一酸化炭素法)により製作されたSWNT(1mg)を、NMP(N-メチルピロリドン)溶媒10gとポリオキシエチレン系界面活性剤であるTriton(商標)X-100(10mg)の混合溶媒に入れて混合し、超音波(20kHz)で1時間処理した後、平均分子量36万のポリビニルピロリドン(PVP)粉末100mgを加えて溶解し、攪拌した後、50℃で12時間熟成したところ、沈殿のない黒濁の液を得た。次に、このカーボンナノチューブ分散溶液を2つに分離し、ガラス繊維濾紙(GC-50、保留粒子径0.5 μ m)およびメンブレンフィルター(FR-100、孔径1 μ m)で濾過し、濾過液が黒色かどうか調べたところ、ともに黒色であることがわかった。これらの溶液は、30日後もカーボンナノチューブが凝集沈殿することなく安定に存在した。

【実施例】

【0029】

実施例1と同様のプロセスをPVPの配合量を変えて行った。HiPco法(高圧一酸化炭素法)により製作されたSWNT(1mg)を、NMP(N-メチルピロリドン)溶媒10gとポリオキシエチレン系界面活性剤であるTriton(商標)X-100(10mg)の混合溶媒に入れて混合し、超音波(20kHz)で1時間処理した後、平均分子量36万のポリビニルピロリドン(PVP)粉末50mgを加えて溶解し、攪拌した後、50℃で12時間熟成したところ、沈殿のない黒濁の液を得た。次に、このカーボンナノチューブ分散溶液を2つに分離し、ガラス繊維濾紙(GC-50、保留粒子径0.5 μ m)およびメンブレンフィルター(FR-100、孔径1 μ m)で濾過し、濾過液が黒色かどうか調べたところ、ともに黒色であることがわかった。これらの溶液は、30日後もカーボンナノチューブが凝集沈殿することなく安定に存在した。

【実施例】

【0030】

実施例1と同様のプロセスをPVPの平均分子量を変えて行った。HiPco法(高圧一酸化炭素法)により製作されたSWNT(1mg)を、NMP(N-メチルピロリドン)溶媒10gとポリオキシエチレン系界面活性剤であるTriton(商標)X-100(10mg)の混合溶媒に入れて混合し、超音波(20kHz)で1時間処理した後、平均分子量3万5千のポリビニルピロリドン(PVP)粉末100mgを加えて溶解し、攪拌した後、50℃で12時間熟成したところ、沈殿のない黒濁の液を得た。次に、このカーボンナノチューブ分散溶液を2つに分離し、ガラス繊維濾紙(GC-50、保留粒子径0.5 μ m)およびメンブレンフィルター(FR-100、孔径1 μ m)で濾過し、濾過液が黒色かどうか調べたところ、ともに黒色であることがわかったが、いずれも実施例1よりも薄色となった。これらの溶液は、30日後もカーボンナノチューブが凝集沈殿することなく安定に存在した。

【実施例】

【0031】

実施例1と同様のプロセスをレーザー蒸着法で製作したカーボンナノチューブで行った。レーザー蒸着法で製作したSWNT(1mg)を、NMP(N-メチルピロリドン)溶媒10gとポリオキシエチレン系界面活性剤であるTriton(商標)X-100(10mg)の混合溶媒に入れて混合し、超音波(20kHz)で1時間処理した後、平均分子量36万のポリビニルピロリドン(PVP)粉末100mgを加えて溶解し、攪拌した後、50℃で12時間熟成したところ、沈殿のない黒濁の液を得た。次に、このカーボンナノチューブ分散溶液を2つに分離し、ガラス繊維濾紙(GC-50、保留粒子径0.5 μ m)およびメンブレンフィルター(FR-100、孔径1 μ m)で濾過し、濾過液が黒色かどうか調べたところ、ともに黒色であることがわかった。これらの溶液は、30日後もカーボンナノチューブが凝集沈殿することなく安定に存在した。

【実施例】

【0032】

HiPco法(高圧一酸化炭素法)により製作されたSWNT(1mg)を、NMP(N-メチルピロリドン)溶媒10gとポリオキシエチレン系界面活性剤であるTriton(商標)X-100(10mg)と平均分子量36万のポリビニルピロリドン(PVP)粉末100mgを混合し、超音波(20kHz)で1時間処理した後、50℃で12時間熟成したところ、沈殿のない黒濁の液を得た。次に、このカーボンナノチューブ分散溶液を2つに分離し、ガラス繊維濾紙(GC-50、保留粒子径0.5 μ m)およびメンブレンフィルター(FR-100、孔径1 μ m)で濾過し、濾過液が黒色かどうか調べたところ、ともに黒色であることがわかった。これらの溶液は、30日後もカーボンナノチューブが凝集沈殿することなく安定に存在した。

【実施例】

【0033】

実施例5と同様のプロセスをPVPの配合量を変えて行った。HiPco法(高圧一酸化炭素法)により製作されたSWNT(1mg)を、NMP(N-メチルピロリドン)溶媒10gとポリオキシエチレン系界面活性剤であるTriton(商標)X-100(10mg)と平均分子量36万のポリビニルピロリドン(PVP)粉末50mgを混合し、超音波(20kHz)で1時間処理した後、50℃で12時間熟成したところ、沈殿のない黒濁の液を得た。次に、このカーボンナノチューブ分散溶液を2つに分離し、ガラス繊維濾紙(GC-50、保留粒子径0.5 μ m)およびメンブレンフィルター(FR-100、孔径1 μ m)で濾過し、濾過液が黒色かどうか調べたところ、ともに黒色であることがわかった。これらの溶液は、30日後もカーボンナノチューブが凝集沈殿することなく安定に存在した。

【実施例】

【0034】

実施例5と同様のプロセスをPVPの平均分子量を変えて行った。HiPco法(高圧一酸化炭素法)により製作されたSWNT(1mg)を、NMP(N-メチルピロリドン)溶媒10gとポリオキシエチレン系界面活性剤であるTriton(商標)X-100(10mg)と平均分子量3万5千のポリビニルピロリドン(PVP)粉末100mgを混合し、超音波(20kHz)で1時間処理した後、50℃で12時間熟成したところ、沈殿のない黒濁の液を得た。次に、このカーボンナノチューブ分散溶液を2つに分離し、ガラス繊維濾紙(GC-50、保留粒子径0.5 μ m)およびメンブレンフィルター(FR-100、孔径1 μ m)で濾過し、濾過液が黒色かどうか調べたところ、ともに黒色であることがわかった。これらの溶液は、30日後もカーボンナノチューブが凝集沈殿することなく安定に存在した。

【実施例】

【0035】

実施例5と同様のプロセスをレーザー蒸着法で製作したカーボンナノチューブで行った。レーザー蒸着法で製作したSWNT(1mg)を、NMP(N-メチルピロリドン)溶媒10gとポリオキシエチレン系界面活性剤であるTriton(商標)X-100(10mg)と平均分子量36万のポリビニルピロリドン(PVP)粉末100mgを混合し、超音波(20kHz)で1時間処理した後、50℃で12時間熟成したところ、沈殿のない黒濁の液を得た。次に、このカーボンナノチューブ分散溶液を2つに分離し、ガラス繊維濾紙(GC-50、保留粒子径0.5 μ m)およびメンブレンフィルター(FR-100、孔径1 μ m)で濾過し、濾過液が黒色かどうか調べたところ、ともに黒色であることがわかった。これらの溶液は、30日後もカーボンナノチューブが凝集沈殿することなく安定に存在した。

【実施例】

【0036】

実施例1と同様のプロセスを界面活性剤の種類を変えて行った。HiPco法(高圧一酸化炭素法)により製作されたSWNT(1mg)を、NMP(N-メチルピロリドン)溶媒10gとポリオキシエチレン系界面活性剤であるIgepal(商標)CA210(

10mg)の混合溶媒に入れて混合し、超音波(20kHz)で1時間処理した後、平均分子量36万のポリビニルピロリドン(PVP)粉末100mgを加えて溶解し、攪拌した後、50℃で12時間熟成したところ、沈殿のない黒濁の液を得た。次に、このカーボンナノチューブ分散溶液を2つに分離し、ガラス繊維濾紙(GC-50、保留粒子径0.5μm)およびメンブレンフィルター(FR-100、孔径1μm)で濾過し、濾過液が黒色かどうか調べたところ、ともに黒色であることがわかった。これらの溶液は、30日後もカーボンナノチューブが凝集沈殿することなく安定に存在した。

【実施例】

【0037】

実施例1と同様のプロセスを界面活性剤の種類を変えて行った。HiPco法(高圧一酸化炭素法)により製作されたSWNT(1mg)を、NMP(N-メチルピロリドン)溶媒10gとポリオキシエチレン系界面活性剤であるTween(商標)60(10mg)の混合溶媒に入れて混合し、超音波(20kHz)で1時間処理した後、平均分子量36万のポリビニルピロリドン(PVP)粉末100mgを加えて溶解し、攪拌した後、50℃で12時間熟成したところ、沈殿のない黒濁の液を得た。次に、このカーボンナノチューブ分散溶液を2つに分離し、ガラス繊維濾紙(GC-50、保留粒子径0.5μm)およびメンブレンフィルター(FR-100、孔径1μm)で濾過し、濾過液が黒色かどうか調べたところ、ともに黒色であることがわかった。これらの溶液は、30日後もカーボンナノチューブが凝集沈殿することなく安定に存在した。

【実施例】

【0038】

実施例1ないし10で得られたカーボンナノチューブ分散溶液をそれぞれ、ブロック共重合ポリイミドのNMP溶液に混合し、ドクターブレード法により薄膜を形成した。それぞれの薄膜を光学顕微鏡で観察したところ、ナノチューブの凝集体は観察されなかった。

また、それぞれの薄膜について、顕微ラマン測定および可視・近赤外光吸収スペクトル測定を行ったところ、ナノチューブのラマンシグナルおよび光吸収が検出された。このように、本発明で得られたカーボンナノチューブ分散溶液を用いることによって、SWNTをポリマーに均一に分散できることが確認できた。

【実施例】

【0039】

実施例1ないし10で得られたカーボンナノチューブ分散溶液の光散乱性をそれぞれ、動的光散乱測定装置によって確認したところ、極めて低い光散乱性を有することが確認できた。

(比較例1)

【0040】

実施例1と同様のプロセスをPVPを用いずに行った。HiPco法(高圧一酸化炭素法)により製作されたSWNT(1mg)を、NMP(N-メチルピロリドン)溶媒10gとポリオキシエチレン系界面活性剤であるTriton(商標)X-100(10mg)の混合溶媒に入れて混合し、超音波(20kHz)で1時間処理したところ、沈殿のない黒濁の液を得た。次に、このカーボンナノチューブ分散溶液を2つに分離し、ガラス繊維濾紙(GA-100、保留粒子径1.0μm)およびガラス繊維濾紙(GC-50、保留粒子径0.5μm)で濾過し、濾過液が黒色かどうか調べたところ、ともに黒色であることがわかった。これらの溶液では、1週間後には一部のカーボンナノチューブの凝集化が観察された。

【産業上の利用可能性】

【0041】

本発明によって、カーボンナノチューブが均一に分散した極性有機溶媒が提供できるため、カーボンナノチューブを利用したポリマー系ナノコンポジットの製造、光散乱の低減を利用した光学機器への応用、電子放出用装置の製造など、多様な用途へのカーボンナノチューブ材料の製造が可能となる。

Fターム(参考) 4G146 AA12 AC03A AC03B AD37 CB10 CB35
4J002 BJ001 CH022 DA016 FA056 FD312 GP00 GQ00 GR00